

DESCRIPCIÓN

Imprimación anticorrosiva para superficies de acero, de rápido secado, y uso universal.

CAMPO DE APLICACIÓN

IPR es la imprimación idónea para el tratamiento anticorrosivo de carrocerías, estructuras metálicas, maquinaria para obras públicas y agricultura, y en general, para base anticorrosiva de maquinaria y equipos construidos en acero, en fase de construcción y/o montaje.

Su rápido secado permite el pintado de mayor número de elementos, disminuyendo la cantidad de accesorios o útiles que se precisan en los procesos de fabricación.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

<i>Presentación:</i>	<i>Listo para su uso</i>
<i>Color:</i>	<i>Beige y rojizo.</i>
<i>Acabado:</i>	<i>Mate.</i>
<i>Peso específico:</i>	<i>1,5 ± 0,1.</i>
<i>Espesor seco recomendado:</i>	<i>30 micras por capa.</i>
<i>% Sólidos en volumen:</i>	<i>52% ± 1%.</i>
<i>Rendimiento:</i>	<i>17,3 m² / Lt. = 11,6 m² / Kg.</i>
<i>Secado al tacto:</i>	<i>30 minutos, a 20°C.</i>
<i>Repintable:</i>	<i>Desde 24 horas, a pistola.</i>
<i>Aplicación:</i>	<i>Brocha rodillo y pistola</i>
<i>Diluyente indicado:</i>	<i>T-2.</i>
<i>COV suministro:</i>	<i>430 gr/lit.</i>

TRATAMIENTO PREVIO DE SUPERFICIES

Debe aplicarse sobre acero limpio y desengrasado. En caso de superficies oxidadas, el óxido será eliminado mediante un lijado o cepillado con púas de acero, hasta St. 2 según ISO 8501-1. No es apropiado para ser aplicado sobre superficies de acero galvanizado u otros metales distintos del acero.

Euroquímica Paints, S.A.

Ctra. Argentona – Dosrius, Km 2 – 08319 DOSRIUS (Barcelona) ESPAÑA
Telf.: +34 937 974 300 - Fax: +34 937 919 261
<http://www.euroquimica.com> - E-mail: euroquimica@euroquimica.com

Acreditación Sistema de Calidad



MÉTODO DE APLICACIÓN

Preferentemente a pistola, aunque puede también aplicarse a brocha o rodillo.

Brocha:	Diluir con 0 a 5% de T-2
Rodillo:	Diluir con 0 a 5% de T-2 . Usar rodillo de lana de pelo corto.
Pistola aerográfica:	Diluir con 5 a 12% de T-2 .
Pistola airless:	Diluir con 0 a 12% de T-2 . Boquilla 0,011" a 0,015" Presión en punta de boquilla, 180 a 200 Kgs/cm ² VOC dil. 12%: < 500 grs/lt.
Pistola electrostática:	No apropiado.
Inmersión:	No apropiado.

Al igual que todas las pinturas y revestimientos la aplicación debe realizarse sobre sustratos firmes y secos, a una temperatura del soporte superior en 3°C a la del punto de rocío, con una temperatura ambiente no inferior a 10°C y una HR del 80% como máximo.

PRECAUCIONES

La aplicación debe realizarse con abundante aporte de aire o con sistemas de ventilación preparados a tal fin.

Deben ser utilizados los habituales elementos de protección personal, para evitar su ingestión, inhalación o contacto con la piel. Durante su aplicación deberán tomarse las normales precauciones contra incendios.

Mantener los envases bien cerrados después de su utilización. No tirar los residuos al desagüe.

Estabilidad de almacenaje: 1 año en sus envases originales cerrados y en buenas condiciones de almacenamiento.

OBSERVACIONES

Garantizamos la calidad de nuestros productos de acuerdo con nuestras condiciones generales de venta y suministro. Nuestros consejos técnicos de uso, expresados verbalmente, por escrito ó mediante ensayos, se ofrecen de acuerdo con nuestros conocimientos y experiencias actuales. Son simples indicaciones que no comprometen nuestra responsabilidad, ni les dispensan de la necesidad de verificar por Vdes. mismos que los productos que les suministramos corresponden a los procedimientos y objetivos buscados por Vdes., realizando sus propios controles y ensayos. La aplicación y utilización de los productos escapan a nuestras posibilidades de control, y en consecuencia, dependen exclusivamente de su responsabilidad personal, no pudiendo hacernos responsables de resultados distintos de los aquí reflejados. Nuestras recomendaciones en materia de seguridad, no son óbice para que ustedes determinen sus propias medidas, adaptadas a las condiciones de sus instalaciones. Nos reservamos la facultad de variar los datos aquí contenidos, sin previo aviso, según la evolución tecnológica de los mismos.

IPR - Edición 06-03-12 - Anula las anteriores.

Euroquímica Paints, S.A.

Ctra. Argentona – Dosrius, Km 2 – 08319 DOSRIUS (Barcelona) ESPAÑA

Tel.: +34 937 974 300 - Fax: +34 937 919 261

<http://www.euroquimica.com> - E-mail: euroquimica@euroquimica.com

Acreditación Sistema de Calidad

