

FLEXIPLUS MS

DESCRIPCIÓN

Sellador adhesivo a base de elastómeros especiales de polioxiolefinas (MS) de última generación. **Totalmente exento de isocianatos, siliconas y disolventes.**
De gran rapidez y sin olores molestos, no ataca los metales ni mancha la piedra ni el mármol. Aplicable incluso en superficies húmedas.
Para interiores y exteriores: Resistente al envejecimiento, a la intemperie, a los rayos UV, a la temperatura, y al ozono.

CAMPO DE APLICACIÓN

Excelente adhesión sobre la gran mayoría de materiales de construcción: hormigón, ladrillo, madera, obra vista, piedra natural o artificial, cerámica, vidrio, metales: aluminio, hierro, acero, zinc, cobre, galvanizados, etc., la mayoría de plásticos termoplásticos (excepto del tipo polietileno o teflón) o termoendurecibles.
Pintable y barnizable. Utilizar preferentemente pinturas con suficiente elasticidad, acrílicas o alquídicas. Recomendamos realizar ensayos previos con la pintura a utilizar.
Sellado de elementos y paneles prefabricados, juntas en carpintería de aluminio, PVC, madera, juntas en suelos transitables, juntas en impermeabilización, conductos y tubos, estructuras metálicas, planchas galvanizadas, etc. Pegado de: Canales y bajantes, tejas, zócalos, espejos, paneles decorativos y aislantes, peldaños, angulares, cubrejuntas, baldosas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

<i>Presentación:</i>	<i>Listo para su uso.</i>
<i>Colores:</i>	<i>Blanco y Gris</i>
<i>Aspecto:</i>	<i>Pasta tixotrópica.</i>
<i>Peso específico:</i>	<i>1,49 gr/cm³.</i>
<i>Consumo aproximado::</i>	<i>1 cartucho por 2 m²</i>
<i>% Sólidos en peso:</i>	<i>98± 1 %.</i>

TRATAMIENTO PREVIO DE SUPERFICIES

Las superficies sobre las que se aplique deben ser firmes y estar completamente limpias.
Puede aplicarse sobre superficies húmedas.

Euroquímica Paints, S.A.

Ctra. Argentona – Dosrius, Km 2 – 08319 DOSRIUS (Barcelona) ESPAÑA

Tel.: +34 937 974 300 - Fax: +34 937 919 261

<http://www.euroquimica.com> - E-mail: euroquimica@euroquimica.com

Acreditación Sistema de Calidad



MÉTODO DE APLICACIÓN

Sellado: Aplicar mediante una pistola aplicadora formando un cordón continuo y evitando formar bolsas de aire.

A continuación alisar con una espátula humedecida en agua jabonosa.

Pegado: Aplicar sobre una de las superficies a unir formando cordones o por puntos según las dimensiones de las piezas.

Consumo aproximado: 1 cartucho por 2 m².

Temperatura de aplicación: de +5 a +50°C.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO CURADO

Módulo al 100%: 0,80 ± 0,10 Mpa (Según DIN 53504)

Carga a la rotura: > 1,1 Mpa (Según DIN 53504)

Elongación a la rotura: > 250 % (Según DIN 53504)

Dureza Shore A: 30 ± 5 (Según DIN 53505)

Resistencia térmica: de -30 a +80 °C.

Buen comportamiento frente a agentes químicos de carácter ácido.

PRECAUCIONES

La aplicación debe realizarse con abundante aporte de aire o con sistemas de ventilación preparados a tal fin.

Deben ser utilizados los habituales elementos de protección personal, para evitar su ingestión, inhalación o contacto con los ojos y la piel.

Manténgase fuera del alcance de los niños.

ALMACENAJE

En lugar fresco y seco. A temperaturas comprendidas entre +5 y +30°C, tiene una duración mínima de 9 meses a partir de la fecha de fabricación.

Mantener los envases bien cerrados después de su utilización. No tirar los residuos al desagüe.

OBSERVACIONES

Garantizamos la calidad de nuestros productos de acuerdo con nuestras condiciones generales de venta y suministro. Nuestros consejos técnicos de uso, expresados verbalmente, por escrito ó mediante ensayos, se ofrecen de acuerdo con nuestros conocimientos y experiencias actuales. Son simples indicaciones que no comprometen nuestra responsabilidad, ni les dispensan de la necesidad de verificar por Vdes. mismos que los productos que les suministramos corresponden a los procedimientos y objetivos buscados por Vdes., realizando sus propios controles y ensayos. La aplicación y utilización de los productos escapan a nuestras posibilidades de control, y en consecuencia, dependen exclusivamente de su responsabilidad personal, no pudiendo hacernos responsables de resultados distintos de los aquí reflejados. Nuestras recomendaciones en materia de seguridad, no son óbice para que ustedes determinen sus propias medidas, adaptadas a las condiciones de sus instalaciones. Nos reservamos la facultad de variar los datos aquí contenidos, sin previo aviso, según la evolución tecnológica de los mismos.

FLEXIPLUS MS - Edición 20-01-12 - Anula las anteriores.

Euroquímica Paints, S.A.

Ctra. Argentona – Dosrius, Km 2 – 08319 DOSRIUS (Barcelona) ESPAÑA

Tel.: +34 937 974 300 - Fax: +34 937 919 261

<http://www.euroquimica.com> - E-mail: euroquimica@euroquimica.com

Acreditación Sistema de Calidad

