

## DIL. M-1

### DESCRIPCIÓN

Mezcla de disolventes cetónicos y alcohólicos.

### CAMPO DE APLICACIÓN

Adecuado para la disolución y reducción de la viscosidad de **ABLANITE**.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

*Color:* *Transparente ligeramente azulado.*  
*Peso específico:* *0,95 grs /cc. ± 0.05*  
*Punto de inflamación:* *10º C.*  
*Temperatura autoignición:* *345º C.*

### INSTRUCCIONES DE USO

Añadir a **ABLANITE**, poco a poco y bajo agitación, hasta la total homogeneización del conjunto. Debe utilizarse en lugares ventilados y tomar las precauciones relativas al uso y manejo de disolventes volátiles inflamables.

### PRECAUCIONES

La aplicación debe realizarse con abundante aporte de aire o con sistemas de ventilación preparados a tal fin. Deben ser utilizados los habituales elementos de protección personal, para evitar su ingestión, inhalación o contacto con la piel. Durante su aplicación deberán tomarse las normales precauciones contra incendios. Mantener los envases bien cerrados después de su utilización. No tirar los residuos al desagüe. Estabilidad de almacenaje: 1 año, en sus envases originales cerrados y en buenas condiciones de almacenamiento.

### OBSERVACIONES

Garantizamos la calidad de nuestros productos de acuerdo con nuestras condiciones generales de venta y suministro. Nuestros consejos técnicos de uso, expresados verbalmente, por escrito ó mediante ensayos, se ofrecen de acuerdo con nuestros conocimientos y experiencias actuales. Son simples indicaciones que no comprometen nuestra responsabilidad, ni les dispensan de la necesidad de verificar por Vdes. mismos que los productos que les suministramos corresponden a los procedimientos y objetivos buscados por Vdes., realizando sus propios controles y ensayos. La aplicación y utilización de los productos escapan a nuestras posibilidades de control, y en consecuencia, dependen exclusivamente de su responsabilidad personal, no pudiendo hacernos responsables de resultados distintos de los aquí reflejados. Nuestras recomendaciones en materia de seguridad, no son óbice para que ustedes determinen sus propias medidas, adaptadas a las condiciones de sus instalaciones. Nos reservamos la facultad de variar los datos aquí contenidos, sin previo aviso, según la evolución tecnológica de los mismos.

DIL. M-1 - Edición 22-01-10 - Anula las anteriores.

**Distribuido por:**

**Euroquímica Paints, S.A.**  
[www.euroquimicadistribucion.com](http://www.euroquimicadistribucion.com)

