

## ENTONADORES OPACOS EUROMIX

### DESCRIPCIÓN

Concentrados pigmentarios basados en resinas no reactivas, con excelente compatibilidad con la mayoría de las pinturas industriales base solvente. Se incorporan a las pinturas por agitación y permiten obtener varios miles de colores distintos. La compatibilidad es muy buena con la mayoría de las pinturas habituales base solvente, pero conviene asegurarse haciendo las pruebas oportunas.

### CAMPO DE APLICACIÓN

Uso industrial. Productos muy útiles para la Industria, rotulación, automoción, menaje, carrocerías, etc. Permiten facilitar el trabajo de la preparación de gran variedad de colores principalmente cuando las cantidades a preparar son pequeñas. Se incorporan a las pinturas por agitación. Muy útiles para la reducción de costes, por la rapidez en obtener distintos colores y por permitir fabricar sólo la cantidad de color deseada, evitando con ello, stocks innecesarios.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	Peso específico (gr/cm <sup>3</sup> .)	% Sólidos en peso	% Sólidos en volumen	COV (gr/lit.) suministro
EUROMIX P7080 AZUL	1.100 ± 0.05	50.50	44.00	540
EUROMIX PT700 VERDE	1.160 ± 0.05	53.00	43.10	543
EUROMIX PT8003 NARANJA	1.160 ± 0.05	72.20	65.00	322
EUROMIX PT8005 AMARILLO SIC	1.830 ± 0.05	77.80	55.30	405
EUROMIX PT874 AMARILLO PERM	1.060 ± 0.05	61.30	54.70	411
EUROMIX PT804 AMARILLO ÓXIDO	1.730 ± 0.05	73.50	51.70	458
EUROMIX PT831 AMARILLO	1.130 ± 0.05	59.70	52.10	457
EUROMIX PT905 ROSA	1.060 ± 0.05	48.50	42.70	548
EUROMIX PT906 VIOLETA	1.060 ± 0.05	47.50	41.60	560
EUROMIX PT908 ROJO ÓXIDO	1.810 ± 0.05	80.40	61.30	355
EUROMIX PT91 SATAN	1.060 ± 0.05	62.00	58.00	403
EUROMIX PT972 ROJO	1.140 ± 0.05	60.40	52.40	452
EUROMIX PT244 NEGRO COLORES	1.120 ± 0.05	63.60	55.20	408
EUROMIX PT120 BLANCO CONCENTRADO	2.160 ± 0.05	85.00	64.00	324

Compatibilidad con: Poliuretanos, Sintéticos cortos y largos al aire, Alquídicos al horno, Acrílicos al aire, Acrílicos al horno, Epoxis, Nitrocelulosas, ...

Excelentes resistencias al calor y a los disolventes

## MÉTODO DE APLICACIÓN

Proporción máxima recomendada:

**EUROMIX** = 15% sobre el total (es decir: **EUROMIX**: 15% + Base: 85%).

Las bases pueden ser: Incoloras (Barnices Transparentes) y/o pigmentadas (Blancos, Metalizados, Rojos, Amarillos, etc., etc.).

Y las bases pueden ser con acabado de Brillante a Mate. Hay que tener en cuenta que al añadir el Euromix, según la proporción, puede aumentar un poco el brillo.

## CARACTERÍSTICAS DE LA PELÍCULA SECA

Colores estables a la luz. Buena resistencia general al exterior.

Añadiendo como máximo un 15% de **EUROMIX**, prácticamente no se alteran las propiedades originales de la pintura base.

Si hay buena compatibilidad la proporción de **EUROMIX** puede ser mucho más elevada, pero conviene tener en cuenta que a medida que se aumenta la proporción de entonador van disminuyendo las propiedades propias de la pintura.

## PRECAUCIONES

La aplicación debe realizarse con abundante aporte de aire o con sistemas de ventilación preparados a tal fin.

Deben ser utilizados los habituales elementos de protección personal, para evitar su ingestión, inhalación o contacto con la piel. Durante su aplicación deberán tomarse las normales precauciones contra incendios.

Mantener los envases bien cerrados después de su utilización. No tirar los residuos al desagüe.

Estabilidad de almacenaje: 1 año, en sus envases originales cerrados y en buenas condiciones de almacenamiento.

## OBSERVACIONES

Garantizamos la calidad de nuestros productos de acuerdo con nuestras condiciones generales de venta y suministro. Nuestros consejos técnicos de uso, expresados verbalmente, por escrito ó mediante ensayos, se ofrecen de acuerdo con nuestros conocimientos y experiencias actuales. Son simples indicaciones que no comprometen nuestra responsabilidad, ni les dispensan de la necesidad de verificar por Vdes. mismos que los productos que les suministramos corresponden a los procedimientos y objetivos buscados por Vdes., realizando sus propios controles y ensayos. La aplicación y utilización de los productos escapan a nuestras posibilidades de control, y en consecuencia, dependen exclusivamente de su responsabilidad personal, no pudiendo hacernos responsables de resultados distintos de los aquí reflejados. Nuestras recomendaciones en materia de seguridad, no son óbice para que ustedes determinen sus propias medidas, adaptadas a las condiciones de sus instalaciones. Nos reservamos la facultad de variar los datos aquí contenidos, sin previo aviso, según la evolución tecnológica de los mismos.

EUROMIX - Edición 18-11-10 - Anula las anteriores.

**Distribuido por:**

--