

## SPORTEQ

### DESCRIPCIÓN

Recubrimiento monocomponente al agua, prácticamente inodoro, de secado rápido, para suelos de pistas deportivas a la intemperie.

### CAMPO DE APLICACIÓN

Capa de acabado y protección para pavimentos deportivos al exterior tales como pistas de tenis, polideportivos, etc.

Su resistencia y excelente adherencia lo convierten en un recubrimiento ideal para paredes de frontón, frontón-tenis, pádel, squash y otras disciplinas deportivas.

Por su clasificación de resbaladidad la convierte también en un acabado idóneo para parques infantiles y zonas de juego y deporte.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

<i>Presentación:</i>	<i>Listo para su uso</i>
<i>Color:</i>	<i>Rojo tenis, verde frontón, azul sport y gris.</i>
<i>Acabado:</i>	<i>Mate.</i>
<i>Densidad:</i>	<i>1,43 ± 0,05</i>
<i>Espesor seco recomendado:</i>	<i>40 micras.</i>
<i>Sólidos en volumen:</i>	<i>44% ± 2%.</i>
<i>Consumo orientativo:</i>	<i>0,13 Kg/m<sup>2</sup> por capa.</i>
<i>Secado al tacto:</i>	<i>15-20 minutos a 20°C y 60% H.R.</i>
<i>Transitable moderado:</i>	<i>24 horas a 20°C</i>
<i>Endurecimiento total:</i>	<i>4 días a 20°C</i>
<i>Repintable:</i>	<i>12 horas, a 20°C</i>
<i>COV (suministro):</i>	<i>4 gr/lit.</i>
<i>Aplicación:</i>	<i>Brocha, rodillo o pistola.</i>
<i>Diluyente adecuado:</i>	<i><b>Agua limpia</b></i>

### TRATAMIENTO PREVIO DE SUPERFICIES

Puede ser eficazmente utilizado para el tratamiento y decoración de hormigón o cemento, cuyas superficies se hallarán firmes, limpias y secas.

**SPORTEQ** puede ser aplicado sobre soportes con un 8% de humedad máxima, pero no debe aplicarse sobre soportes que puedan recibir presión freática.

Los desconchados y coqueras deberán ser previamente reparados con mortero idóneo.

La superficie a pintar debe estar seca, sólida, limpia y exenta de aceites, grasas y suciedad.

### Euroquímica Paints, S.A.

Ctra. Argentona – Dosrius, Km 2 – 08319 DOSRIUS (Barcelona) ESPAÑA

Tel.: +34 937 974 300 - Fax: +34 937 919 261

<http://www.euroquimica.com> - E-mail: [euroquimica@euroquimica.com](mailto:euroquimica@euroquimica.com)

Acreditación Sistema de Calidad



## MÉTODO DE APLICACIÓN

Homogeneizar el contenido del envase mediante agitación, preferiblemente mecánica.

**SPORTEQ** se presenta listo para su uso. Para la aplicación de la primera capa aconsejamos una dilución de un 10-25% con agua, dependiendo de la porosidad o absorción de la superficie. Las sucesivas capas pueden aplicarse directamente o bien diluyendo con un 5-10% de agua.

Los útiles y herramientas se limpiarán inmediatamente con agua. Si el producto ha endurecido sobre ellos, puede intentarse su recuperación manteniéndolos en inmersión en acetona u otros disolventes fuertes que lo ablanden.

No aplicar si la temperatura es inferior a 10°C, HR superior al 95% o si amenaza lluvia en las próximas 6 horas.

Sistemas de aplicación:

**Brocha:** Para retoques. Diluir si es preciso.

**Rodillo:** Diluir con la cantidad mínima de agua, según el tipo de aplicación que se desee realizar.

**Pistola aerográfica:** Diluir hasta aprox. 40" Ford-4 de viscosidad, dependiendo del equipo disponible. Boquilla 0,12 a 0,18. Presión 2 a 4 Kgs/cm<sup>2</sup>.

**Pistola airless:** No diluir. Boquilla 0,007 a 0,011". Presión en punta de boquilla, 180 a 200 Kgs/cm<sup>2</sup>.

Al igual que todos los revestimientos y pinturas, la aplicación debe realizarse sobre sustratos firmes y secos, a una temperatura de soporte superior en 3°C a la del punto de rocío, con una temperatura ambiental superior a 10°C y una H.R. inferior a 80%.

## CARACTERÍSTICAS DE LA PELÍCULA SECA

**Propiedades físicas:** Resistente a la abrasión y al choque. Duro, flexible e impermeable, con capacidad de "dejar respirar" al soporte.

**Resistencia al agua:** Excelente.

**Clasificación de Resbaladidad (CTE - DDBB-SU):** Clase 2 sobre soporte liso y Clase 3 sobre soporte rugoso.

## PRECAUCIONES

La aplicación debe realizarse con abundante aporte de aire o con sistemas de ventilación preparados a tal fin.

Deben ser utilizados los habituales elementos de protección personal, para evitar su ingestión, inhalación o contacto con la piel. Durante su aplicación deberán tomarse las normales precauciones contra incendios.

Mantener los envases bien cerrados después de su utilización. No tirar los residuos al desagüe.

Producto sensible a las heladas por lo que se recomienda almacenar en lugar protegido de la intemperie y seco.

Estabilidad de almacenaje: 1 año en sus envases originales cerrados y en buenas condiciones de almacenamiento.

## OBSERVACIONES

Garantizamos la calidad de nuestros productos de acuerdo con nuestras condiciones generales de venta y suministro. Nuestros consejos técnicos de utilización, expresados verbalmente, por escrito o por medio de ensayos, son ofrecidos de acuerdo con nuestros conocimientos y experiencias actuales. Constituyen simples indicaciones, que no comprometen nuestra responsabilidad, ni les dispensan de la necesidad de verificar por Uds. mismos que los productos por nosotros suministrados corresponden a los procedimientos y objetivos buscados por Uds., realizando sus propios controles y ensayos. La aplicación y la utilización de los productos, escapan a nuestras posibilidades de control, y en consecuencia, dependen exclusivamente de su responsabilidad personal, no pudiendo responsabilizarnos de resultados distintos de los aquí reflejados. Nuestras recomendaciones en materia de seguridad, no son óbice para que deban determinar Uds. sus propias medidas, adaptadas a las propias condiciones de sus instalaciones. Nos reservamos la facultad de variar los datos aquí contenidos, sin previo aviso, según la evolución tecnológica de los mismos.

SPORTEQ – Edición 19-04-12. Anula las anteriores

## Euroquímica Paints, S.A.

Ctra. Argentona – Dosrius, Km 2 – 08319 DOSRIUS (Barcelona) ESPAÑA

Tel.: +34 937 974 300 - Fax: +34 937 919 261

<http://www.euroquimica.com> - E-mail: [euroquimica@euroquimica.com](mailto:euroquimica@euroquimica.com)

Acreditación Sistema de Calidad

