

GALVATEC

DESCRIPCIÓN

Esmalte monocomponente, de secado rápido al aire, con un alto contenido en zinc

CAMPO DE APLICACIÓN

Se trata de una pintura con un alto contenido en zinc, de excelente adherencia sobre hierro, y que proporciona un acabado parecido al galvanizado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

<i>Presentación:</i>	<i>1 componente.</i>
<i>Color:</i>	<i>Gris metalizado</i>
<i>Acabado:</i>	<i>Mate.</i>
<i>Peso específico:</i>	<i>1,060 ± 0,05 gr/cm³.</i>
<i>Espesor seco recomendado:</i>	<i>7-10 μ por capa.</i>
<i>% Sólidos en peso:</i>	<i>27.0 %</i>
<i>% Sólidos en volumen:</i>	<i>12.4 %.</i>
<i>Viscosidad de suministro:</i>	<i>20-25" CF n^o 4 (20°C).</i>
<i>Secado al tacto:</i>	<i>15-20 min., a 20°C y 60% HR.</i>
<i>Aplicación:</i>	<i>Pistola aerográfica.</i>
<i>COV suministro:</i>	<i>779 gr/lt.</i>
<i>Diluyente indicado:</i>	<i>Se sirve al uso</i>

TRATAMIENTO PREVIO DE SUPERFICIES

Se debe aplicar siempre sobre soportes limpios, firmes y secos.

Superficies metálicas: Excelente adherencia directa sobre acero. Sobre otros metales conviene hacer las pruebas necesarias.

Superficies de plástico: Es necesario realizar ensayos de adherencia y compatibilidad, dada la variedad de plásticos y los procesos de fabricación de los mismos.

Euroquímica Paints, S.A.

Ctra. Argentona – Dosrius, Km 2 – 08319 DOSRIUS (Barcelona) ESPAÑA

Tel.: +34 937 974 300 - Fax: +34 937 919 261

<http://www.euroquimica.com> - E-mail: euroquimica@euroquimica.com

Accreditación Sistema de Calidad



MÉTODO DE APLICACIÓN

Se suministra al uso.	Antes de proceder a su aplicación remover a fondo el contenido del envase.
Brocha:	No recomendable.
Rodillo:	No recomendable
Pistola aerográfica:	Sin diluir. Si se precisa diluir, usar: Diluyente K9 Boquilla: 1,0 à 1,5 mm.; Presión 2,5 à 4 Kgs/cm ²
Pistola airless:	No recomendable.

Al igual que todas las pinturas y revestimientos la aplicación debe realizarse sobre sustratos firmes y secos, a una temperatura del soporte superior en 3°C a la del punto de rocío, con una temperatura ambiente no inferior a 10°C y una HR del 80% como máximo.

CARACTERÍSTICAS DE LA PELÍCULA SECA

Acabado con muy buena resistencia a las agresiones químicas moderadas.
Estabilidad a la luz e intemperie.
Película con buenas propiedades mecánicas.

PRECAUCIONES

La aplicación debe realizarse con abundante aporte de aire o con sistemas de ventilación preparados a tal fin.
Deben ser utilizados los habituales elementos de protección personal, para evitar su ingestión, inhalación o contacto con la piel. Durante su aplicación deberán tomarse las normales precauciones contra incendios.
Mantener los envases bien cerrados después de su utilización. No tirar los residuos al desagüe.
Estabilidad de almacenaje: 1 año, en sus envases originales cerrados y en buenas condiciones de almacenamiento.

OBSERVACIONES

Garantizamos la calidad de nuestros productos de acuerdo con nuestras condiciones generales de venta y suministro. Nuestros consejos técnicos de uso, expresados verbalmente, por escrito ó mediante ensayos, se ofrecen de acuerdo con nuestros conocimientos y experiencias actuales. Son simples indicaciones que no comprometen nuestra responsabilidad, ni les dispensan de la necesidad de verificar por Vdes. mismos que los productos que les suministramos corresponden a los procedimientos y objetivos buscados por Vdes., realizando sus propios controles y ensayos. La aplicación y utilización de los productos escapan a nuestras posibilidades de control, y en consecuencia, dependen exclusivamente de su responsabilidad personal, no pudiendo hacernos responsables de resultados distintos de los aquí reflejados. Nuestras recomendaciones en materia de seguridad, no son óbice para que ustedes determinen sus propias medidas, adaptadas a las condiciones de sus instalaciones. Nos reservamos la facultad de variar los datos aquí contenidos, sin previo aviso, según la evolución tecnológica de los mismos.

GALVATEC - Edición 27-02-12 - Anula las anteriores.

Euroquímica Paints, S.A.

Ctra. Argentona – Dosrius, Km 2 – 08319 DOSRIUS (Barcelona) ESPAÑA
Telf.: +34 937 974 300 - Fax: +34 937 919 261
<http://www.euroquimica.com> - E-mail: euroquimica@euroquimica.com

Accreditación Sistema de Calidad

